TIMBERPROFILES

STRENGTH OF PURE NATURE

RAINFOREST ALLIANCE CERTIFIED

FSC 100% From well-managed forests
Cert no. SW-COC-003289
www.fsc.org
© 1996 Forest Stewardship Council

ift ZERTIFIZIERT

Nowe Bielice 35A, 76-039 Biesiekierz, Poland
tel.: +48 94 717 27 38, fax: +48 94 717 27 87, office@timberprofiles.com
WWW.TIMBERPROFILES.COM

TIMBERPROFILES

STRENGTH OF PURE NATURE

Carrelets - pin

Nous sommes fabricants des carrelets.

Nous faison chaque dimension sur demande du client !

Détails techniques des profils pins :

- Classe de colle D4,
- Nos éléments ne comportent aucun noeud, poche de résine ou autres imperfections,
- Les couches d'épaisseur disponible: 20 mm, 24 mm, 30 mm, 40 mm, ou tout autre épaisseur sur demande du client,
- Le nombre de plis est variable et dépend des besoins du client (3, 4, 5 ou plus),
- La couche externe des carrelets est radicale ou semi radicale,
- Longueur maximum des joints de pin à entures multiples est de 6 m, celle des carrelets sans enture est de 3 m (ou tout autre longueur sur demande du client),
- Seules les parties intérieures et intermédiaires des troncs d'arbres sont utilisées pour la production des carrelets,
- Les entures des joints se situent à tous les 250 mm, 400 mm + sur demande du client.
- En plus, nous produissons des carrelets pour les fenêtres et portes passives (avec polyuréthane). Grâce à ces carrelets, nous pouvons faire des fênetres avec un facteur **Uw>0,80 W/m²K**.

Timber profiles - pine

Manufacturer of timber profiles.

We manufacture every size on request !

Pine profiles technical details:

- D4 class glue only,
- All elements are always free of knots, resin pockets and all other defects,
- Available thicknesses of the layers: 20 mm, 24 mm, 30 mm, 40 mm,
- Custom thicknesses on request,
- The number of the layers depends on your requirements (3, 4, 5 or more),
- External layer of scantlings is radial and half-radial,
- Max. length for finger jointed pine 6 m, clear face 3 m, custom lengths on request,
- Only lower and middle part of the trees are ourced to manufacture the scantlings,
- Finger jointing every 250 mm, 400 mm + on request.
- Additionally, we manufacture timber profiles with polyurethane insulation for passive windows. Thanks to this kind of timber profiles, it is possible to manufacture windows with **Uw>0,80 W/m²K**.